

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «PAROC»**

14-03-2017  
Вильнюс

**Результаты Linio 80 по прочности при растяжении перпендикулярно поверхности**

Результаты 2017 года.

Продукт	Прочность при растяжении перпендикулярно поверхности, кПа
Linio 80 50x200x1200	140,4
Linio 80 50x200x1200	144,2
Linio 80 50x200x1200	111,0
Linio 80 50x200x1200	137,3
Linio 80 50x200x1200	121,5
Linio 80 50x200x1200	139,2
Linio 80 50x200x1200	114,0
Linio 80 50x200x1200	128,3
Linio 80 50x200x1200	152,2
Linio 80 50x200x1200	86,0
Linio 80 50x200x1200	108,7
Linio 80 50x200x1200	133,9
Linio 80 50x200x1200	153,4
<b>Средний:</b>	<b>128,5</b>

Менеджер по продукту и качеству



Нийоле Копыловене

